

SA 410NiMo

KATEGÓRIA SAW Zváranie pod tavivom

TYP Pevný SAW výplňový kov pre naváranie, odolný voči tepelným šokom

KLASIFIKÁCIA

AWS	A 5.9: ER 410NiMo
EN ISO	14700: S Fe7
DIN: W.Nr.	1.4351

VHODNÉ PRE Zliatina odolná voči tepelným nárazom, odolná voči vysokým teplotám, dobrá odolnosť proti korózii

SCHVÁLENIA CE schválene

ZVÁRACIE POZÍCIE:



HMOTNOSŤ PLNIAČEHO KOVU %

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo
<0,5	1	0,3	13	4	0,5

TEPLOTA OPĀTOVNÉHO SUŠENIA Nevyžaduje sa