CEWELD®

Dur 12

KATEGÓRIA	FCAW - trubičkový drôt	
KLASIFIKÁCIA	AWS	A 5.21:ERC CoCr-B
	EN ISO	14700: Co3
	DIN	8555: MSG 20-GF-50-CTZ
VHODNÉ PRE	Tvrdosť 46-48 HRc. Používa sa na naváranie parných a tlakových čerpadiel, na čerpadlá dopravujúce horúce kvapaliny, horúcich rezných nástrojov, píly na rezanie dreva, plastu a papiera, vysoko namáhane rotačné tesniace krúžky ...	
PLYN PODĽA EN ISO 14175	M13: (99%Ar - 1%O2)	